



# MAKE MAKE

...BY HEISS DEVELOPMENT

## Koncentrationspecifikationer for natur latex (ISO 2004)

### Egenskaber:

Samlet indhold af faste stoffer % (m/m) min	61,0
Tørt gummi indlod % (m/m) min	60,0
Ikke-gummi indhold % (m/m) maks	1,7
Alkalinitet (som NH <sub>3</sub> ) på latex % (m/m)	0,29 maks
Mekanisk stabilitet, sec min	650
Koagulum indhold % (m/m) maks	0,03
Kopperindhold, mg/kg i det totale faste stof, maks	8
Manganindhold, mg/kg i det totale faste stof, maks	8
Slamindhold, % (m/m) maks	0,10
Flygtige fedtsyrer nummer (VFA)	0,06 maks
K OH nummer	0,7 maks
Farve ved visuel inspektion	Ingen udtalt blå eller grå farve
Lugt efter neutralisering med borsyre	Ingen udtalt lugt af forrådnelse

### Kontakt:

Heiss Development

Pramvej 7, 8940 Randers SV, Danmark

CVR-nummer: 39641259

Tlf.: +45 86422626

E-mail: [info@makemake.dk](mailto:info@makemake.dk)